



RE 50

samorozlievací cementový poter

Samorozlievací vyrovnávací a renovačný cementový poter, na vyrovnávanie podkladových cementových aj anhydritových podlahových vrstiev. Použitie aj na rôzne opravy, zhotovovanie podkladov pod nasledujúce vrstvy atď. Na bežné zaťaženie. Na použitie v interiéri.



trieda CT C25 F4

**Za nákup
4 vriec RE 50
dostanete 1 pivo
ZADARMO!**



- Minerálna zmes na ručné aj strojové spracovanie.
- Ľahké spracovanie rozlievaním.
- Univerzálne použitie.
- Vhodné aj na staré vykurované podlahy.
- Hrúbka vrstvy od 10 mm do 50 mm v spojených vrstvách.
- Hrúbka vrstvy od 50 mm v oddelených vrstvách.

Orientačná spotreba cca 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm hrúbky vrstvy.



Vhodným podkladom pri nanášaní združených podlahových vrstiev sú stabilné, nosné, pevné betónové, anhydritové plochy bez aktívnych trhlín, priehybov a bez prejavov iných deformácií. Podklad musí byť zbavený nesúdržných vrstiev, ako sú zvetrané časti, staré nátery, mastnota, prach, nečistoty, alebo iné separačné vrstvy. Podklad je nutné vopred upraviť vhodným prechodovým mostíkom H4 alebo EG.

Na zaistenie prídržnosti medzi jednotlivými vrstvami podláh použite prechodový mostík H4.

Anhydritový podklad je nutné zbrúsiť a odstrániť tak vyplavenú vrstvu spojiva. Po dôkladnom odstránení prachu, anhydrit ošetriť penetráciou EG s posypom hrubým kremičitým pieskom.



Viac informácií v technickom liste produktu RE 50 na webe www.sievert.sk



Ukážku spracovania sledujte na  YouTube

