



Technický list

Strešný bitúmenový tmel ST line

Výrobok Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze bitúmenu. Vytvára trvale pevný, plastický spoj.

Vlastnosti

- ☒ Veľmi ľahká aplikácia;
- ☒ Výborná odolnosť pri deformácii podkladu;
- ☒ Trvale plastický i pri veľkých tepelných rozdieloch;
- ☒ Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácii savý-nesavý;
- ☒ Odolný UV žiareniu;

Použitie

- Lepenie živičných strešných krytín;
- Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátovaním;
- Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod;

Balenie Kartuša 310ml, salám 550ml
Farba Čierna

Technické údaje

Základ	-	bitumén	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,3	
Sušina	%	85	
Tepelná odolnosť	°C	-20 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvorenia povrch. vrstvy	hod	> 15	(pri 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba úplného vyzretia	tyždne	1-2	(vnútri stále plastický)
Možnosť pretierať	-	áno	(len farbami bitúmenového základu)
Stekavosť	Mm	< 3	(podľa ISO 7390)
Prídržnosť k podkladu	MPa	0,13	asfaltový pás po 14 dňoch
		0,16	oceľový plech po 14 dňoch
		0,26	asfaltový pás po 28 dňoch
		0,28	oceľový plech po 28 dňoch
Skladovateľnosť	mesiace	24	(pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka špáry	mm	4	
Maximálna šírka špáry	mm	25	
Približná spotreba	vzorec	$\text{dĺžka špáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šírka [mm]} \cdot \text{hlúbka [mm]}}$	

Približná spotreba z 310 ml príklad
$$\text{dĺžka špáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{ m}$$

Približná spotreba z 310 ml m 12,9m (pre špáru 4 x 6 mm)

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné dlhodobé zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.

Pokyny Pri použití je nutné zabrániť min. 2 hod. po aplikácii styk s vodou (dážď).

Odporúčenie Na lepenie je vhodnejšie použiť Strešné bitúmenové lepidlo.



Technický list

Strešný bitúmenový tmel ST line

Čistenie Materiál : ihneď čističom M.E.K.
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 02.20».
Aktualizované Aktualizované dňa: 03.10.2011 Vyhotovené dňa 7.11. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.